

KARAKTERISTIK *EDIBLE FILM* DARI EKSTRAK KACANG KEDELAI DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG TAPIOKA DAN GLISEROL SEBAGAI BAHAN PENGEMAS MAKANAN

Loisa Lorensia Sinaga, Melisa Seri Rejekina S, Mersi Suriani Sinaga
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Jl. Almamater Kampus USU Medan, 20155 Indonesia
lorensia_cinaga@yahoo.com

Abstrak

Salah satu cara untuk mengatasi lingkungan dalam penggunaan plastik *nonbiodegradable* adalah dengan memakai pengemas *biodegradable*. *Edible film* merupakan lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi makanan. Pada penelitian ini, *edible film* dibuat dari campuran ekstrak kacang kedelai dengan pati dan gliserol. Pengolahan *edible film* diawali dengan pembuatan ekstrak protein kacang kedelai atau pembuatan susu kedelai. Susu kedelai ditambahkan dengan tepung tapioka dan variasi gliserol 2; 4; 6; 8 dan 10 (ml/100 ml susu kedelai). Kemudian campuran diaduk menggunakan magnetik stirer, dicetak dan dikeringkan di oven pada suhu $40^{\circ}\text{C} \pm 2$ hari. Setelah itu dilakukan uji karakteristik *edible film*, meliputi ketebalan, kekuatan tarik dan pemanjangan saat pemutusan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan gliserol berpengaruh terhadap ketebalan *edible film*, kekuatan tarik dan pemanjangan saat pemutusan. Adapun ketebalan yang diperoleh meningkat seiring penambahan gliserol, yaitu 0,208 mm; 0,228 mm; 0,248 mm; 0,274 mm dan 0,294 mm. Kekuatan tarik yang diperoleh menurun dengan peningkatan ketebalan *edible film*, yaitu 0,105 MPa; 0,134 MPa; 0,088 MPa; 0,072 MPa dan 0,048 MPa. Pemanjangan saat pemutusan yang diperoleh meningkat dengan peningkatan ketebalan *edible film*, yaitu 1,839%; 3,270%; 3,842%; 5,779% dan 6,158%. Dari uji karakteristik yang dilakukan diperoleh yang terbaik pada ketebalan *edible film* 0,228 mm.

Kata kunci : *edible film*, gliserol, ketebalan, kekuatan tarik, dan pemanjangan saat pemutusan

Abstract

One way to solve the environment issue in the usage of *nonbiodegradable* plastic is by using *biodegradable* packaging. *Edible film* is a thin layer which is overlay the food. In this research, *edible film* made from mixture of soybean extract with starch and glycerol. The process of making *edible films* is began with producing soybean protein extract producing soy milk. Soy milk added by tapioca flour and glyserol variations : 2; 4; 6; 8 and 10 (ml/100 ml soy milk). Then, the mixture stirred by using magnetik stirer, formed and dried in the oven at the temperature of $40^{\circ}\text{C} \pm 2$ days. After that, the characteristics test of *edible film* done by checking the thickness, the tensile strength and elongation at break. The results of research shows that the addition of glycerol influence the *edible film's* thickness, tensile strength and elongation at break. The thickness obtained from the increasing of the addition glycerol. They are 0,208 mm; 0,228 mm; 0,248 mm; 0,274 mm and 0,294 mm. The tensile strength will decrease if the thickness of the *edible film* increase. They are 0,105 MPa; 0,134 MPa; 0,088 MPa; 0,072 MPa and 0,048 MPa. The elongation at break which is obtained will increase by increasing of *edible film's* thickness. They are 1,839%; 3,270%; 3,842%; 5,779%, and 6,158%. The characteristic's test shows that the best thickness of *edible film* is 0,228 mm.

Keywords: *edible film*, glycerol, thickness, tensile strength, and elongation at break

Pendahuluan

Plastik merupakan suatu benda yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sampah plastik tergolong dalam sampah non organik yang sangat berbahaya bagi lingkungan karena membutuhkan waktu dan proses yang lama yaitu 1.000 tahun untuk dapat diuraikan secara alami di tanah dan 450 tahun untuk terurai di air. Penggunaan plastik ini banyak digunakan untuk kemasan pada bahan pangan dan masih bersifat *nonbiodegradable* [1].

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memakai pengemas makanan yang *biodegradable*. Pengemas *biodegradable* ini

dibuat dari bahan alami, seperti kacang kedelai, singkong, dan sebagainya. Pengemas *biodegradable* ini termasuk ke dalam *edible film* karena berdasarkan sifat mekaniknya dapat menggantikan plastik *nonbiodegradable*.

Edible film merupakan lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi makanan, atau diletakkan di antara komponen yang berfungsi sebagai penahan terhadap transfer massa seperti air, oksigen, dan lemak. *Edible film* dapat bergabung dengan bahan tambahan makanan untuk mempertinggi kualitas warna, aroma, dan tekstur produk, serta untuk mengontrol pertumbuhan mikroba [6].

Penggunaan *edible film* untuk pengemasan produk-produk pangan seperti sosis, buah-buahan dan sayuran segar dapat memperlambat penurunan mutu, karena *edible film* dapat berfungsi sebagai penahan difusi gas oksigen, karbondioksida dan uap air serta komponen flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas [6].

Kedelai (*Glycine max*) merupakan salah satu komoditas hasil pertanian tanaman pangan berprotein tinggi yang sudah meluas penggunaannya di masyarakat. Kedelai mengandung protein 35% bahkan varietas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40-43%. Kandungan protein kedelai lebih tinggi dari jenis kacang-kacangan lainnya [7]. Secara lengkap kandungan gizi kacang kedelai dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Gizi Kacang Kedelai [7]

Kandungan Gizi	Kacang Kedelai
Air (%)	8
Energi (kal)	331
Protein (%)	34,9
Lemak (%)	18,1
Karbohidrat (%)	35
Ca (mg/100 gr)	227
Fe (mg/100 gr)	8,0
Beta karotin equivalent (mcg)	10
Thiamin (mg/100 gr)	1,07
Riboflavin (mg/100 gr)	0,30
Niacin (mg/100 gr)	2,0
Vitamin C (mg/100 gr)	8

Polisakarida seperti pati dapat dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan *edible film*. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai *biodegradable film* untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat diperbaharui dan memberikan karakteristik fisik yang baik [3]. Tapioka sering digunakan sebagai bahan tambahan atau pengisi karena kandungan patinya yang cukup tinggi [5].

Gliserol merupakan *plasticizer* yang bersifat hidrofilik, sehingga cocok untuk bahan pembentukan film yang bersifat hidrofobik seperti pati. Ia dapat meningkatkan penyerapan molekul polar seperti air. Peran gliserol sebagai *plasticizer* dan konsentrasinya meningkatkan fleksibilitas film. Gliserol (gliserin) merupakan senyawa poliol sederhana. Ini adalah tidak berwarna, tidak berbau, cairan kental yang banyak digunakan dalam formulasi farmasi [2].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penambahan tapioka berpengaruh pada sifat fisik *edible film*. Evi Suliastini menyimpulkan bahwa penambahan tapioka pada pembuatan *edible film* dari ekstrak wortel meningkatkan sifat

keelastisan dan tidak rapuh untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengemas makanan [11]. Pembuatan *edible film* dari ekstraksi pektin cincau hijau dengan penambahan tapioka juga dipelajari oleh Arinda Rachmawati [9].

Metodologi Penelitian


Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang kedelai, tepung tapioka, dan gliserol, sedangkan peralatan utama yang digunakan adalah blender, *magnetic stirrer*, *hot plate*, oven listrik, timbangan, dan cetakan. Percobaan ini dilakukan dengan variasi konsentrasi gliserol 2 %, 4 %, 6%, 8%, dan 10%.

Bahan baku kacang kedelai mula-mula dipilih, ditimbang sebanyak 75 gr dan dicuci. Kemudian direndam dengan menggunakan air mendidih selama 60 detik. Kacang kedelai dipisahkan dan ditambahkan air panas 90°C sebanyak 450 ml dan diblender. Bubur kacang kedelai dimasak dengan suhu 95-98 °C selama 10 menit, disaring dan diperoleh susu kedelai. Kemudian tepung tapioka 10 gr ditambahkan ke dalam susu kedelai 100 ml. Campuran dipanaskan di atas *hot plate* dan diaduk dengan *stirrer* sampai suhu 60 °C. Kemudian ditambahkan gliserol dengan variasi 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Diaduk sampai suhu 65-70 °C. Kemudian larutan dituang ke dalam cetakan kaca akrilik 20 x 20 cm. Lalu dikeringkan di dalam oven \pm 24 jam suhu 40 °C. *Edible film* yang terbentuk diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer digital mitutoyo dengan diukur pada 5 titik yang berbeda dan diambil rata-ratanya. Uji kekuatan tarik dan pemanjangan saat pemutusan menggunakan *torse's electronic system universal testing machine* yang dicetak 3 setiap sampel dan diambil rata-ratanya. Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian FTIR (*Fourier Transformed Infra Red*) terhadap *Edible film* terbaik yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Ketebalan *Edible Film*

Pengaruh penambahan gliserol terhadap ketebalan *edible film* dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Ketebalan *Edible Film*


Ketebalan merupakan parameter penting yang berpengaruh terhadap penggunaan film dalam pembentukan produk yang akan dikemasnya. Ketebalan dapat mempengaruhi laju transmisi uap, gas, dan senyawa volatil serta sifat fisik lainnya seperti kekuatan tarik dan pemanjangan pada saat putus *edible film* yang dihasilkan.

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa penambahan gliserol berbanding lurus dengan ketebalan film yang diperoleh. Ketebalan *edible film* yang dihasilkan meningkat dengan penambahan gliserol. Dengan jumlah protein yang relatif sama dalam tiap jenis film, maka makin tinggi penambahan gliserol makin tinggi pula kandungan film sehingga makin tebal film yang dihasilkan, demikian juga sebaliknya makin sedikit penambahan gliserol makin rendah pula kandungan film sehingga makin tipis film yang dihasilkan [13].

Menurut Poeloengsih melaporkan hasil penelitian *edible film* yang dibuat komposit protein biji kecambah 2,5% (b/v), tapioka 1% (b/v), sorbitol 1% (b/v) dan variasi asam palmitat 0%-8% memiliki ketebalan 0,096 mm – 0,104 mm. Sedangkan menurut Yoyo melaporkan hasil penelitian *edible film* yang dibuat dari kacang kedelai dengan variasi gliserol 4%-10% dan tanpa penambahan tapioka memiliki ketebalan 0,1730 mm - 0,2943 mm. Perbedaan ketebalan antara berbagai jenis film tersebut disebabkan komposisi formula film yang berbeda.

Kekuatan Tarik

Pengaruh Kekuatan Tarik (*Tensile Strength*) terhadap Ketebalan *Edible Film* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pengaruh Kekuatan Tarik (*Tensile Strength*) terhadap Ketebalan *Edible Film*

Kekuatan tarik pada penelitian ini diuji dengan menggunakan *Torsee's Electronic System Universal Testing Machine* dengan kecepatan 20 mm/menit dan beban 100 kgf. Sebelum diuji sampel terlebih dahulu dicetak dengan menggunakan ASTM D-882. Setiap sampel dicetak

sebanyak 3 dan diambil rata-rata dari pengujian tersebut.


Dari gambar 2 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kekuatan tarik berbanding terbalik dengan ketebalan *edible film* yang dihasilkan. Kekuatan tarik menurun dengan meningkatnya ketebalan dari *edible film*. Pada ketebalan 0,228 mm diperoleh kekuatan tarik 0,105 MPa, sedangkan pada ketebalan 0,228 mm diperoleh kekuatan tarik 0,134 MPa. Kekuatan tarik menurun terus pada ketebalan 0,248 mm; 0,274 mm; dan 0,294 mm dengan kekuatan tarik 0,088 MPa; 0,072 MPa; dan 0,048 MPa.

Kekuatan tarik akan menurun disebabkan oleh reduksi interaksi intermolekuler rantai protein sehingga matriks film yang terbentuk akan semakin sedikit. Reduksi interaksi intermolekuler rantai protein terjadi disebabkan oleh penambahan gliserol, molekul *plasticizer* akan mengganggu kekompakan pati, menurunkan interaksi intermolekul dan meningkatkan mobilitas polimer [10].

Penambahan gliserol akan meningkatkan ketebalan *edible film* yang dihasilkan sehingga dengan semakin bertambahnya ketebalan *edible film* yang dihasilkan akan menurunkan kekuatan tarik *edible film*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tarik dari *edible film* yang dihasilkan berbanding terbalik dengan ketebalan.

Pemanjangan saat Pemutusan *Edible Film*

Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Pemanjangan saat Pemutusan (*Elongation at Break*) *Edible Film* dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Pemanjangan saat Pemutusan (*Elongation at Break*) *Edible Film*

Pemanjangan pada saat putus menunjukkan perubahan panjang *film* maksimum saat memperoleh gaya tarik sampai *film* putus dibandingkan dengan panjang awalnya.


Dari gambar 3 menunjukkan bahwa ketebalan film berbanding lurus dengan pemanjangan saat pemutusan *edible film*. Pemanjangan pada saat putus yang dihasilkan semakin meningkat dengan meningkatnya ketebalan. Pada ketebalan 0,208 mm diperoleh pemanjangan pada saat putus 1,839%, sedangkan pada ketebalan 0,228 mm diperoleh pemanjangan pada saat putus 3,270%. Pemanjangan pada saat putus terus meningkat seiring pada meningkatnya ketebalan 0,248 mm; 0,274 mm dan 0,294 mm yaitu 3,842 %; 5,779 % dan 6,158 %.

Berdasarkan uraian di atas bahwa ketebalan *edible film* juga mempengaruhi pemanjangan pada saat putus yang dihasilkan. Reduksi interaksi intermolekuler rantai protein terjadi disebabkan oleh penambahan gliserol, molekul *plasticizer* akan mengganggu kekompakan pati, menurunkan interaksi intermolekul dan meningkatkan mobilitas polimer. Selanjutnya menyebabkan peningkatan pemanjangan pada saat putus seiring dengan peningkatan konsentrasi gliserol [10].

Penambahan gliserol akan meningkatkan ketebalan *edible film* yang dihasilkan sehingga dengan semakin bertambahnya ketebalan *edible film* yang dihasilkan akan meningkatkan pemanjangan pada saat putus *edible film*. Hal ini menunjukkan bahwa pemanjangan pada saat putus dari *edible film* yang dihasilkan berbanding lurus dengan ketebalan.

Gugus Fungsi Kacang Kedelai

Gugus fungsi Kacang Kedelai dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Analisa FTIR Edible Film Kacang Kedelai

Hasil FTIR (*Fourier Transformed Infra Red*) *edible film* dari ekstrak kacang kedelai dengan penambahan kacang kedelai dan gliserol menunjukkan gugus fungsi yang terkandung pada *edible film* yang dihasilkan. Gabungan ikatan ikatan O-H dengan ikatan intermolekul H dan ikatan intramolekul N-H ditunjukkan pada puncak

3533,59 cm^{-1} . Sedangkan ikatan C-H yang secara umum merupakan karakteristik grup aldehid ditunjukkan pada penyerapan 2970,38 cm^{-1} . Ikatan C=O, ikatan N-H pada fase padat, dan ikatan karbonil C-O ditunjukkan pada penyerapan 1697,36 cm^{-1} , 1473,62 cm^{-1} , dan 1172,72 cm^{-1} [4].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung tapioka dan variasi gliserol mempengaruhi karakteristik dari *edible film*. Peningkatan penambahan gliserol dapat meningkatkan ketebalan *edible film* dan pemanjangan saat pemutusan *edible film*. Berbeda dengan kekuatan tarik yang menurun dengan peningkatan penambahan gliserol. Dari hasil penelitian diperoleh *edible film* yang terbaik adalah pada penambahan gliserol 4 ml/100 ml susu kedelai. Ketebalan, kekuatan tarik, dan pemanjangan saat pemutusan yang diperoleh adalah 0,228 mm; 0,134 Mpa; dan 3,270%.

Daftar Pustaka

- [1] Adiwijaya, Michael, *Peran Pemerintah, Industri Ritel, dan Masyarakat dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, 2009.
- [2] Austin, T, *Shenrve's Chemistry Process Industries*, Fourth Edition, New York: McGraw Hill Book Company, 1985.
- [3] Bourtoon, T, *Effect of Some Process parameters on The Properties of Edible Film Prepared From Starch*, Department of Material Product Technology, Songkhla, 2007.
- [4] Emad, dkk, *Preparation and Characterization of Soy protein Based Edible/Biodegradable Films*, American Journal of Food Technology 2007, p 462-476.
- [5] Hui, Y H, *Handbook of Food Science, Technology, and Engineering*, Volume I, USA: CRC Press, 2006.
- [6] Krochta and De Mulder Johnston, *Edible and Biodegradable Polymer Film: Changes & Opportunities*, Food Technology 51, 1997.
- [7] Layuk, P M Lintang, G H Yoseph, M M Rumoki, R Novariant, dan J G Kindangen, *Pasca Panen dan Pengolahan Kedelai*, Balai pengkajian Teknologi pertanian Sulawesi Utara, 2002.
- [8] Poeloengasih, C D Karakteristik *Edible Film* komposit Protein Biji kecipir (*Psophocarpus tetragonolobus* (L) DC) dan Tapioka, Tesis, Program pascasarjana Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan UGM, Yogyakarta, 2003.

- [9] Rachmawati, A *Ekstraksi dan Karakterisasi Cincau Hijau untuk Pembuatan Edible Film*, Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- [10] Rodrigues, M J Ose's, K Ziani dan J I Mate, *Conbined effect of plasticizer and surfactans on the physical properties of Strach based ediblw films*, Food Research International, 2006, p 840-846.
- [11] Suliastini, E, *Pembuatan Edible Film dari Campuran Kanji, Ekstrak Pepaya dan Gliserin sebagai Bahan Pengemas*, Skripsi, Departemen Kimia Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.
- [12] Suprpto, *Bertanam Kedelai*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997.
- [13] Yoyo, T, *Mempelajari Karakteristik Fisik Edible Film Dari Protein Kedela*, Skripsi, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1995.